

L'entretien des planchers pouvant contenir de l'amiante



Annie Boulianne
 aboulianne@asstsas.qc.ca

Au cours des dernières années, des inquiétudes ont été soulevées à propos des revêtements contenant de l'amiante et l'émission de fibres dans l'air.

Les tuiles de vinyle et les linoléums que l'on retrouve fréquemment à l'intérieur des bâtiments peuvent contenir de l'amiante. Les années 1930 à 1980 ont connu une utilisation importante de ce matériau. On ne fabrique presque plus de produits contenant de l'amiante, mais les bâtiments en renferment encore autour des tuyaux ou à l'intérieur des murs, des plafonds, des planchers, etc.

Pour l'entretien régulier des revêtements de plancher, il n'y a pas de risque d'émission de poussières dans les conditions suivantes :

- la surface est recouverte de plusieurs couches de cire ;
 - l'entretien ne nécessite pas de passer à travers toutes les couches de cire ;
 - l'intégrité des tuiles ou du linoléum demeure intacte ;
 - le nettoyage du plancher s'effectue à l'aide d'une vadrouille humide ou sèche ou d'un balai à fibres douces. Toutefois, dans certaines situations, des mesures de prévention doivent être appliquées (**encadré**).
- Enfin, il faut s'assurer que les recommandations et les directives internes sont bien transmises, comprises et observées. Il pourrait être intéressant d'en discuter avec le personnel qui effectue le travail sur le plancher ! ■

ENTRETIEN DES PLANCHERS AVEC UNE POLISSEUSE

- > Lors du **décapage** et du **récurage**, mouiller le plancher abondamment.
- > Lors du **lavage-récurage**, utiliser le débit d'eau maximum de la polisseuse.
- > **Utiliser les vitesses de rotation** et les couleurs de tampon appropriées (**tableau**).
- > **Conserver toute la surface du tampon** en contact avec le sol en tout temps.
- > **À la dernière étape** du décapage ou du récurage, ramasser l'eau par aspiration (aspirateur à eau ou machine à lavage-récurage sans tampon) ou utiliser un aspirateur à filtre HEPA sur le plancher sec après avoir ramassé l'eau à la vadrouille.
- > **Laver les tampons** (utiliser beaucoup d'eau, car ils sont susceptibles d'accumuler des poussières contenant de l'amiante), nettoyer les autres équipements et accessoires en les lavant ou en utilisant un aspirateur à filtre HEPA.

ACTIVITÉ	TAMPON ET VITESSE DE ROTATION	ÉTAT DU REVÊTEMENT
décapage	tampon noir ou moins abrasif à 175 t/min ou moins	tous les états si le revêtement est mouillé abondamment (au moins 350 ml/m ² ou 0,75 gal imp/100 pi ²)
récurage	tampon vert ou moins abrasif à 175 t/min ou moins	revêtement protégé ou à protection indéterminée mouillé comme pour un décapage
polissage	tampon rouge ou moins abrasif à 350 t/min ou moins	revêtement protégé
lavage-récurage à débit d'eau maximal	tampon rouge ou moins abrasif à 175 t/min ou moins	revêtement protégé ou à protection indéterminée

Source : CSST. *Entretien ménager des revêtements de plancher contenant de l'amiante*, Fiche de mesures de prévention, 2011.